

مقاله‌نامه بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک (۳۰-۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)

سنتر نانو ذرات فریت نیکل - روی با آلیش کبالت، بررسی خواص مغناطیسی

محبوبه هوشیار،^۱ محدثه باباخانی^{۱،۲}؛ علی قاری عرب^۲

^۱ گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، تهران؛ ^۲ دانشگاه خوارزمی، کرج

چکیده

در این مقاله نانوذرات مغناطیسی $Ni_{0.2}Co_xZn_{0.8-x}Fe_2O_4$ با آلیش کبالت با غلظت‌های ۰/۸، ۰/۶، ۰/۴، ۰/۲، ۰/۰ به روش شیمیایی احتراق تهیه شد و خواص مغناطیسی با استفاده از دستگاه VSM در میدان‌های خارجی تا ۱۵ کیلو ارستد در دمای اتاق نشان می‌دهد که مغناطش نمونه‌ها با افزایش آلیش کبالت افزایش می‌یابد که می‌تواند به خاطر

واکنش ابرتبادلی و جایگاه کاتیونی فریت‌ها در ساختار اسپینل باشد.

نانومغناطیس به شاخه‌ای از علم فیزیک گفته می‌شود که در آن خواص مغناطیسی سیستم‌هایی بررسی می‌شود که حداقل یکی از ابعاد آنها در محدوده نانومتر، یعنی بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر، قرار بگیرد [۱]. فریت نیکل یک ماده مغناطیسی نرم با خصوصیات فرومغناطیسی است که رسانایی ناچیز آن باعث پایین بودن تلفات جریان گرمایی میشود. در مقابل، فریت کبالت یک ماده مغناطیسی سخت با مغناطش متوسط و میدان وادارندگی بالاست. این خواص و دیگر خواصی همچون پایداری فیزیکی، مقاومت ویژه بالا و... این فریت فلزی را برای ضبط مغناطیسی مناسب کرده است. همچنین فریت کبالت-روی یکی از فریت‌های نرمی است که در وسایل الکتریکی از قبیل هسته‌های ترانسفرماتور، موتورهای الکتریکی و ژنراتورها و دارورسانی کاربرد وسیعی دارد و خصوصیات بهتری را نسبت به فریت کبالت از قبیل؛ پایداری شیمیایی بالاتر، مقاومت بیشتر در برابر زنگ‌زدگی، ناهمسانگردی مغناطیسی و خصوصیات مگنوپتیکی نشان می‌دهد.


در این مقاله نانوذرات $Ni_{0.2}Co_xZn_{0.8-x}Fe_2O_4$ با مقادیر (۰/۸، ۰/۶، ۰/۴، ۰/۲، ۰/۰) به روش احتراق با استفاده از سوخت گلاسیسین تهیه گردیدند. در جدول ۱ مقدار مورد نیاز مواد اولیه به کار برده شده در ساخت نانوذرات آورده شده است. تمامی مواد دارای درصد خلوص ۹۹/۹ درصد و محصول شرکت مرک^۱ هستند و از آب دوبار تقطیر به‌عنوان حلال استفاده شده است.

مقاله‌نامه بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک (۳۰-۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)

جدول ۱ مقدار مواد مورد نیاز برای ساخت نانوذرات

مقدار آرایش (X)	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$	$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	$\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	$\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	$\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$
۰	۴/۰۴	۰/۲۹		۱/۱۸	۱/۶۶
۰/۲	۴/۰۴	۰/۲۹	۰/۲۹	۰/۸۹	۱/۶۶
۰/۴	۴/۰۴	۰/۲۹	۰/۵۸	۰/۵۹	۱/۶۶
۰/۶	۴/۰۴	۰/۲۹	۰/۸۷	۰/۲۹	۱/۶۶
۰/۸	۴/۰۴	۰/۲۹	۱/۱۶	-	۱/۶۶

خواص ساختاری با بهره‌گیری از پراش پرتوی X با چشمه $\text{CuK}\alpha$ و طول موج 1.5406 \AA در گستره $10 \leq \theta \leq 80$ با ولتاژ کیلوولت ۴۰ و دستگاه STOE STADI Diffractometer در دانشگاه شهید بهشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. حضور صفحات فضایی fd-3m است، که با مقادیر ثبت شده در کارت‌های استاندارد JCPDS^۲ هم‌خوانی دارد.




شکل ۱. طیف الگوی پراش نمونه‌ها.

اندازه‌گیری مغناطش نمونه‌ها در دمای اتاق با استفاده از دستگاه VSM در دمای اتاق تا میدان 15000 Oe انجام شد و در شکل ۲ آورده شده است.

مقاله‌نامه بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک (۳۰-۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)

جدول ۲. مقادیر Hc (نیروی وادارندگی)، Ms (مغناطش اشباع)، Mr (مغناطش باقیمانده)، Mr/Ms

مقدار آرایش (x)	Hc	Ms	Mr	Mr/Ms
۰	۴۰	۲۰/۸۳۳	۰/۹۵۲	۰/۰۴۵۷
۰/۴	۳۳۰	۲۷/۵۱۶	۸/۸۴۳	۰/۳۲۲
۰/۸	۸۵۰	۵۵/۹۴۱	۲۶/۱۲۹	۰/۴۷۰



شکل ۲. منحنی تغییرات مغناطش نمونه‌ها بر حسب تغییرات میدان مغناطیسی در دمای اتاق

به منظور توضیح تغییرات مغناطش اشباع با نسبت غلظت روی، باید مقادیر ممان مغناطیسی به‌عنوان تابعی از غلظت روی محاسبه شود. طبق مدل دو زیرشبکه ای نیل داریم: [۱]

$$n_B^t = M_B(x) - M_A(x) \quad (1)$$

که M_A و M_B ممان‌های مغناطیس دو زیرشبکه A و B بر حسب مگنتون بوهر است و مقادیر تجربی ممان مغناطیسی بر حسب رابطه ۳ محاسبه می‌شود [۲]

$$n_B^e = M_w \cdot M_s / 0.5585 \quad 2$$

که M_w وزن مولکولی، M_s مغناطش اشباع و عدد موجود در مخرج کسر فاکتور مغناطیسی است.

جدول ۳. مقادیر ممان تجربی و تئوری

میزان آرایش (x)	n_B^t	n_B^e
-----------------	---------	---------

مقاله‌نامه بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک (۳۰-۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵)

۰	۸/۴	۰/۶۵۵۷
۰/۴	۵/۶	۰/۸۵۴۳
۰/۸	۲/۸	۱/۷۱۲۷

کاهش ممان مغناطیسی تئوری ناشی از وجود آرایش اسپینی غیرخطی در سیستم است که توسط مدل سه زیرشبکه ای Yafet-Kittel توجیه می‌شود.

جدول ۴. مقدار زاویه یافت-کیتل بر حسب میزان آرایش.

میزان آرایش	$x=0$	$x=0/4$	$x=0/8$
$\alpha Y-K$	78°	61°	0°

مطابق مدل Stoner- Wohlfarth مقدار K_{eff} برای ناهمسانگردی تک محوری از رابطه $H_c = 0.985K_{eff}/M_s$ به دست می‌آید.

جدول ۵. مقدار ثابت ناهمسانگردی بر حسب میزان آرایش

میزان آرایش	$x=0$	$x=0/4$	$x=0/8$
K_{eff}	۸۴۶/۰۱	۹۲۱۸/۵۵	۴۸۲۷۳/۹۵

نتیجه گیری

۱. آنالیز مغناطیسی در نتایج آزمایش افزایش مغناطش اشباع، نیروی وادارندگی و همچنین مغناطش باقیمانده را بر اساس افزایش آرایش کبالت (و کاهش آرایش روی) نشان می‌دهد. ممان مغناطیسی تئوری کاهش و تجربی افزایش پیدا می‌کند. برای توجیه این پدیده می‌دانیم که مرتبه مغناطیسی فریت‌ها به توزیع کاتیون‌ها و برهم کنش ابر تبادلی درون شبکه‌ای بین یون‌های فلزی در جایگاه‌های چهارگانه A و هشت گانه B بستگی دارد.

۲. از آنجا که انرژی ناهمسانگردی با ثابت ناهمسانگردی نسبت مستقیم دارد، با افزایش آرایش، افزایش پیدا می‌کند.

مرجع‌ها

- 1 Guimaraes, A.P., Principles of Nanomagnetism, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2009.
- 2 Topkaya A. Baykal A. Demir, J Nanoparticles (2013) 15:1359.